



BRESCIANISRL.it

materiali e attrezzature per il restauro

Bresciani Srl via Breda 142 - 20126 Milano - Tel 02 27002121 - Fax 02 2576184 - E-mail info@brescianisrl.it - Sito internet www.brescianisrl.it

Catalogo prodotti

Carta > Pelli e Pergamene

PELLI Agnello CONCIA ALLUME I; scelta circa 6 pied

PELLI Agnello CONCIA ALLUME I; scelta circa 6 piedi q.= 0,56 mq.

e pelli allumate sono prodotte secondo le migliori antiche tradizioni ma facendo uso dei macchinari tecnologicamente pi• avanzati. Le pelli fresche utilizzate sono conservate, prima dell'uso, con sale umido. Il processo descritto in seguito viene svolto in botti di legno girevoli dove • possibile cambiare il liquido introdotto senza rimuovere le pelli fino a conclusione del ciclo. La prima fase consiste nel lavaggio delle pelli dal sale, dopo di che, queste vengono trattate con calce per rimuovere i peli ed i grassi, questa fase sottopone, inoltre, le fibre ad un processo di rigonfiamento e di separazione. Alla fine di questo trattamento le pelli sono solo parzialmente neutralizzate e necessitano di un ulteriore procedimento enzimatico che rimuova le proteine presenti tra le fibre animali. La successiva fase consiste nell'acidificazione delle pelli in presenza massiccia di sale in modo da prevenire ogni danno dovuto agli acidi. Quando l'equilibrio • raggiunto questo acido in salamoia • drenato e sostituito con una miscela di sale, allume di potassio ed olio. Le pelli vengono lasciate due giorni nelle botti immerse in questa soluzione, dopo di che vengono impilate e lasciate ad asciugare per almeno 3 settimane. I successivi processi di finitura partono inumidendo ancora le pelli e tensionandole in telai d'asciugatura dove, grazie ad una ruota smerigliata, vengono sottoposte a raschiamento dalla parte dove era attaccata la carne, al fine di livellarne lo spessore. Le pelli vengono alla fine distese di schiena per permetterne l'ammorbidimento. Taglio medio 5 Pq / 0,5mq

ultima modifica: 3-/0/2016

ARTICOLO	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	COD. CONF
69821	PELLI Agnello CONCIA ALLUME I; scelta circa 6 piedi q.= 0,56 mq.	A pelle	