Bresciani Srl via Breda 142 - 20126 Milano - Tel 02 27002121 - Fax 02 2576184 - E-mail info@brescianisrl.it - Sito internet www.brescianisrl.it

Catalogo prodotti

Cantiere > Inerti-Calci

CALCE IDRAULICA NATURALE tipo ROMANA

CALCE IDRAULICA NATURALE tipo ROMANA

Bresciani Srl via Breda 142 - 20126 Milano - Tel 02 27002121 - Fax 02 2576184 - E-mail info@brescianisrl.it - Sito internet www.brescianisrl.it

CALCE IDRAULICA NATURALE tipo ROMANALa calce ROMANA • una calce naturale idraulica ottenuta dalla cottura a bassa temperatura di calcari marnosi. Particolarmente indicata per malte ed intonaci per restauro di edifici storici o per bioedilizia. COLORE: NocciolaResistenza alla compressione: 28 gg-2,5MPa,6 mesi-6MPa, 1 anno -9,00Mpa. Esente da cemento, klinker o qualsiasi tipo di additivo. MESSA IN OPERAPer interventi su vecchie strutture pulire e bagnare accuratamente i supporti, cos“ pure se si riutilizzano vecchi mattoni o pietre. Preparare il supporto allÕapplicazione asportando polvere, efflorescenze, parti inconsistenti, disarmanti, eccÉ Nel caso si debbano eseguire intonaci su muri fortemente ammalorati con forti presenze di sali • sempre bene consultarci. Nei periodi freddi con temperature al di sotto dei +6¡C o in caso di gelate notturne prendere i dovuti accorgimenti o evitare i lavori, cos“ pure nei periodi troppo caldi e ventosi per evitare essiccazioni troppo rapide. Non applicare la malta su pareti imbevute di acqua o dove ci sia la possibilitˆ che lÕintonaco entri in contatto, in particolare entro la prima settimana dallÕapplicazione, con acqua corrente o stagnante. Non applicate su supporti in gesso o verniciati. Non applicare su calcestruzzo senza opportuna preparazione. I supporti misti di tufo pietra mattoni devono avere unÕadeguata preparazione preventiva (rete, rinzaffo, ecc.). é sempre buona norma nella costruzione di intonaci applicare un primo rinzaffo e lasciarlo asciugare. Procedere poi per spessori di 1 cm per mano dopo aver inumidito i precedenti. Cercare di usare sempre pitture fortemente traspiranti. DOSAGGIO3 parti in peso di sabbia 0-3 pulita e a granulometria ben distribuita. 1 parte in peso di calce. Acqua impasto 12-15 %Negli interventi dove non vi • una rilevante importanza storica, per accrescere le resistenze e la velocitˆ di indurimento, si pu˜ aggiungere un 10 15% di cemento grigio o bianco senza compromettere la traspirabilitˆ e la lavorabilitˆ.

ultima modifica: 3-/-0/2016

ARTICOLO	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	COD. CONF
31080	CALCE IDRAULICA NATURALE tipo ROMANA	SACCO 25KG	SA25A