Bresciani Srl via Breda 142 - 20126 Milano - Tel 02 27002121 - Fax 02 2576184 - E-mail info@brescianisrl.it - Sito internet www.brescianisrl.it

Catalogo prodotti

Chimici > Resine scambio ionico

AMBER SOH Resina scambio ionico anionica forte

AMBER SOH Resina scambio ionico anionica forte

DESOLFATANTIIl trattamento desolfatante pu˜ essere effettuato su opere dÕarte e particolari architettonici costituiti in materiale lapideo in genere (intonaci, affreschi, etc.) esposti ad azioni atmosferiche degradanti. Su superfici dipinte occorrerˆ intervenire previa opportuna indagine analiticaTipo: resina anionica forte polverizzata in forma ossidrileMatrice: PolistireneGruppi funzionali: Ammonio quaternario tipo 1Umiditˆ: 55 - 60%Capacitˆ totale di scambio: min. 4,0 eq/Kg resina seccaForma ionica: min. 96% OH-Dimensione particelle (polvere): 95% compresa tra 30-150 µImpurezze massime: Na 50 mg/Kg r. secca /Cloruri 700 mm/Kg r.seccaTemperatura max dÕimpiego: Sup. 70¡C (max 60¡C per rimozione SiO2)Campo di pH operativo:0 - 14

ultima modifica: 3-/-0/2016

ARTICOLO	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	COD. CONF
51757	AMBER SOH Resina scambio ionico anionica forte	BAR 500gr	BP01A
51757	AMBER SOH Resina scambio ionico anionica forte	SECC.10Kg	SE10A